



151011110308
180011110365



2015 苏质监验字 308 号
(2018)国认监认字(064)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1517



苏州市纤维检验院
国家丝绸及服装产品质量监督检验中心

网址: <http://www.szxjs.cn/> 联系电话: 0512-52232966
机构地址(常熟): 常熟市新世纪大道 87 号

检验检测报告

报告编号: 2021WY00126

共 3 页 第 1 页

产品名称 Product Name		聚酯纤维吸音板	规格型号 Type	2420*1220*12
商 标 Trademark		绘声	产品等级 Product Grade	合格品
颜 色 Color		—	货 号 Article No.	—
检验检测类别 Test Type		型式检验	款 号 Style No.	—
样品数量 Sum Of Sample		4 块	样品状态 Sample State	符合检验要求
委 托 单 位 Consigner	名称 Name	广州绘声建筑材料有限公司	联系电话 Telephone	—
	地址 Address	广州白云区黄边北路63号	邮政编码 Post Code	—
生产单位 Manufacturer		广州绘声建筑材料有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	C 类
送样日期 Sampling Date		2025-03-26	检验检测日期 Test Date	2025-03-27～ 2025-03-29
检验检测依据 Test Basis		参照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 17591-2006《阻燃织物》		
检验检测结论 Conclusion		详见检验检测结果汇总表		
备 注 Note		所检项目参照装饰用织物，按 B1 级考核		

编 制: 沈丹
Compiled By: 沈丹

校 核: 张
Checked By: 张

审 批: 陈明芳
Approved By: 陈明芳

质检机构(公章)
QC authority (Official Seal)

签发日期(Date) 2025 年 3 月 29 日

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2-萘胺		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		≤20	未检出	
		对氯苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4,4-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚		≤20	未检出	
		邻甲苯胺		≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯		≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺		≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚		≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯		≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺		≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺		≤20	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	甲醛含量			mg/kg	≤300	未检出	合格
3	pH 值			—	4.0~9.0	6.6	合格
4	色牢度	耐酸汗渍	变色	级	≥3	4-5	合格
			沾色		≥3	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3	4-5	合格
			沾色		≥3	4-5	合格
		耐水	变色		≥3	4-5	合格
			沾色		≥3	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3	4-5	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	燃烧性能	损毁长度	经向(直向)	mm	≤150	42	合格
			纬向(横向)		≤150	33	合格
		续燃时间	经向(直向)	s	≤5	0	合格
			纬向(横向)		≤5	0	合格
		阴燃时间	经向(直向)	s	≤5	0	合格
			纬向(横向)		≤5	0	合格

备注：
1、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。
2、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

